



THERMOPAL®-SR24

Nr art. 201411

Zaprawa tynkarska renowacyjna do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz (R).

SCHOMBURG Polska Sp. z o.o. ul. Skłęczkowska 18a 99-300 Kutno 13 201411	
PN-EN 998-1:2003 THERMOPAL-SR24 Zaprawa tynkarska renowacyjna do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz (R)	
Wytrzymałość na ściskanie: Kapilarna absorpcja wody 24h Przepuszczalność pary wodnej (μ) : Przyczepność po 28d: Przewodność cieplna, (λ10 dry), suche, matowe. Wartość tabelaryczna (P = 50%): Reakcja na ogień: Trwałość (mrozoodporność):	CS II W2 ≤ 15 ≥ 0,08 N / mm ² < 0,47 A1 Odporna pod warunkiem stosowania zgodnie z Kartą Techniczną produktu



Grubość warstwy:	warstwy patrz tabela na odwrocie
Temp. stosowania:	powyżej +5°C DO +30°C
Opakowanie:	worki 25 kg
Składowanie:	12 m-cy w suchym pomieszczeniu Napoczęte opakowania zużyć w jak najkrótszym terminie.

Podłoże:

Podłoże musi być nośne i wolne od czynników zmniejszających przyczepność. Usunąć stare tynki i powłoki do 80 cm poza określoną wizualnie lub przy pomocy odpowiednich badań, strefę skażoną solami lub zawilgoconą. Zniszczone spoiny w murze należy wykuc do głębokości ok. 2 cm, a powierzchnię oczyścić mechanicznie. Powierzchnie betonowe muszą być porowate.

Przy podwyższonym zasoleniu przeprowadzić neutralizację powierzchniową preparatem ESCO-FLUAT.

W celu polepszenia przywierania tynku renowacyjnego do podłoża, należy wykonać częściową (ok 50% powierzchni) obrózkę z THERMOPAL-SP lub alternatywnie z tradycyjnej zaprawy cementowej (cement : piasek w proporcji 1 : 2 zarabiane preparatem ASOPLAST-MZ z wodą proporcji 1 : 1 do 1 : 3). Po wykonaniu obrózkę dalsza obróbka po min. 1,5 godz.

Sposób aplikacji:

THERMOPAL-SR24 może być obrabiany z zastosowaniem wszystkich ogólnie dostępnych mieszarek i agregatów tynkarskich.

Wyposażenie maszyn:

Długość przewodu:	max. 20 m
Średnica przewodu:	25 - 35 mm
Stojan / wirnik:	D4-2 LP
Wielkość dyszy:	> 17 mm

Zawartość porów powietrza około 25 - 30% w strukturze tynku przy aplikacji maszynowej może nie zostać osiągnięta. Mniejsze ilości można przygotowywać przy użyciu mieszadeł ręcznych.

Tynk THERMOPAL-SR24 nanosić warstwą o grubości określonej wg tabeli, w jednym zabiegu nie nakładać warstwy powyżej 3 cm.

Właściwości:

- Mineralna sucha zaprawa
- O wysokiej zawartości porów powietrznych
- O wysokiej dyfuzyjności
- O wysokiej zdolności magazynowania soli
- Przystosowany do nakładania ręcznego i maszynowego
- O niskim zużyciu

Zastosowanie:

Do wykonywania dyfuzyjnych wypraw tynkarskich, osuszających wilgotne lub mokre i zasolone mury.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Tynki po związaniu są zdolne do wieloletniej akumulacji skryształizowanych soli.

Dane techniczne:

Baza:	gotowa specjalna zaprawa tynkarska
Kolor:	szary
Dodatek wody:	ok. 6 - 6,5 l/worek 25kg
Gęstość	1,0 - 1,1 kg/dm ³
Zużycie:	ok. 9,5 kg/m ² na 1 cm grubości

THERMOPAL®-SR24

Przy większych grubościach tynk nanosić etapowo. Każdą poprzednią warstwę bezpośrednio po stwardnieniu należy zarysować poziomo i pozostawić do wyschnięcia. Po naniesieniu tynku należy usunąć nadmiar materiału. Zacieranie powoduje koncentrację środka wiążącego na powierzchni i może powodować powstawanie rys w wyniku naprężeń skurczowych.

Po 8-24 godzinach przetrzeć zamkniętą strukturę tynku specjalną "pacą zębatą". Poprzez taki zabieg uzyskujemy wyższą dyfuzyjność tynku. Powierzchnia może być wygładzona szpachlą THERMOPAL-FS33.

Zalecenia:

- Powierzchnie nie przeznaczone do tynkowania chronić przed kontaktem z THERMOPAL-SR24
- Bardzo wilgotne podłoża mogą powodować wydłużenie przerwy technologicznej pomiędzy aplikacją, a zatarciem tynku.
- Podczas procesu wiązania tynk chronić przed

dużym nasłonecznieniem

- Z uwagi na porowatą strukturę THERMOPAL-SR24, w celu osiągnięcia gładkiej powierzchni należy zastosować szpachlę THERMOPAL-FS33.
- Aplikację powłok malarskich można rozpocząć po związaniu i wyschnięciu tynku.
W warunkach przeciętnych należy przyjmować tempo wysychania ok. 1 mm grubości tynku/dzień.
W okresie wysychania tynk należy chronić przed mrozem.
- Do wymalowań należy stosować farby silikatowe TAGOSIL-Profi.

Proszę zapoznać się z aktualną kartą charakterystyki produktu.

GISCODE: ZP1

Sposób aplikacji w zależności od stopnia zasolenia według zaleceń WTA

Stopień zasolenia ¹⁾	Zabieg	Grubość warstwy (cm)	Uwagi
niski	1. Obrzutka 2. THERMOPAL-SR24	≤ 0,5 ≥ 2,0	obrzutka półkryjąca
Średni do wysokiego	1. Obrzutka 2. THERMOPAL-SR24 3. THERMOPAL-SR24	≤ 0,5 1 - 2 1 - 2	obrzutka półkryjąca Grubość sumaryczna warstw tynku; min. 2,5; max 4cm
	1. Obrzutka 2. THERMOPAL-GP11	≤ 0,5 ≥ 1,0	
	2. THERMOPAL-SR24	≥ 1,5	

1) ustalić na podstawie badań